

Technische Daten

## Magic<sup>®</sup> Model Resin Grey / Sand

Technical Data

## Magic<sup>®</sup> Model Resin Grey / Sand

3,5 % Biegespannung / 3,5 % Flexural Stress	63,7 ± 2,9 MPa
Biegefestigkeit / Flexural Strength	71,2 ± 4,2 MPa
Biegedehnung bei Biegefestigkeit / Flexural Strain	4,93 ± 0,13 %
Biege-Modul / Flexural Modulus	2484 ± 145 MPa
Shore-Härte D / Shore Hardness D	90 ± 1
Viskosität / Viscosity	220 mPa·s
Wellenlängenbereich / Wavelength Range	385-405nm



Baumann Dental GmbH  
Im Hölderle 5  
75196 Remchingen-Deutschland  
Fon: +49 7232 732180  
[www.baumann-dental.de](http://www.baumann-dental.de)